


商 品 案 内



Seibu Polymer Corporation



西武ポリマ化成株式会社

土木資材製品

	掲載頁
1. ゴム伸縮可撓管	
スーパージョイント SJ-K型	・・・ 2～9
2. コンクリート構造物用可撓継手	
ビーシージョイント U型 N型	・・・ 10～15
3. コンクリート構造物用後付け式ゴム伸縮可撓継手	
ビーシージョイント RE-2型	・・・ 16～21
4. 既設新設取り合い部用ゴム伸縮可撓継手	
ビーシージョイント G型	・・・ 22～25
5. 既設新設取り合い部用	
後付け式ゴム止水板 180L型 180L-EX型	・・・ 26～29
6. ゴム止水板	
ブラックシール	・・・ 30～33
7. コンクリート用耐摩耗板	
タフマイト	・・・ 34～41
8. シールド管路用伸縮可撓継手	
可撓セグメント タフレキシィ	・・・ 42～47
9. 合成ゴムライニング梯子	
ゴールドタラップ	・・・ 48～49
10. 柔構造樋門継目用耐土圧板	
耐圧ゴムプレート S-L型	・・・ 50～53
11. 鋼矢板用可撓継手	
フレックスパイル FP-Z型 FP-ZH型	・・・ 54～59
12. 樋門用ステンレス製グラウト調査孔	
グラウトホール	・・・ 60～63

スーパージョイント SJ-K型

ゴム伸縮可撓管



構造物とFRPM管との取合部に設置されたスーパージョイント口径3000mm



西武ポリマ化成株式会社

特 長

1 小口径から大口径まで製造可能

標準口径	φ40～φ3000
------	-----------

φ3000 以上も製造可能な設備がありますが、輸送上の制約がありますので、大口径品ご検討の際は当社までお問い合わせ下さい。



口径 5000mmの製造例

2 優れた可撓性

標準偏心率	100mm～300mm
-------	-------------

※300mm以上の偏心率にも設計対応可能

納入実績

雨水排水管路	φ1800	沈下量1600mm対応品
下水放流管路	φ1800	沈下量2200mm対応品




沈下量 1600mmの対応品

3 十分な耐圧強度

各種補強材を合理的に配置し、内外圧に対して十分な耐圧強度を保持

標準内圧	低圧用	常用圧力 0.33MPa
	中圧用	常用圧力 0.50MPa
	高圧用	常用圧力 1.0 MPa
標準土被り	3m(管頂)	

※常用圧力1.0MPa、標準土被り3mを超える製品も設計対応可能



試験圧力 4.4MPa 対応品の設置例


納入実績

内圧対応	農業用水管路	φ1500	試験圧力4.4Mpa 対応品
外圧対応	流域下水管路	φ4200	管頂9.1m 対応品(開削施工)

4 あらゆる管種に取り付け可能

口金を相手管の接合方法と同様な形状に設計製作。

鋼管、ステンレス鋼管、ダクタイル鋳鉄管、ヒューム管、強化プラスチック複合管、硬質ポリ塩化ビニル管、他



土被り 9.1m 対応品の設置例

5 優れた耐久性

耐久性に優れた合成ゴムを使用しています。

各種補強材はゴムに被覆されている為、半永久的な耐用年数を保持し、許容値の範囲内での使用で、適切な維持管理がなされた場合に相手管や取合いの構造物と同等に耐用年数があります。



口径4000mm性能試験

型 式

内圧区分 偏心量	低 圧 用		中 圧 用		高 圧 用	
	試験圧力(T.P) 0.50MPa	常用圧力(W.P) 0.33MPa	試験圧力(T.P) 0.75MPa	常用圧力(W.P) 0.50MPa	試験圧力(T.P) 1.5MPa	常用圧力(W.P) 1.0MPa
100mm用	SJ-K100L		SJ-K100S		SJ-K100H	
200mm用	SJ-K200L		SJ-K200S		SJ-K200H	
300mm用	SJ-K300L		SJ-K300S		SJ-K300H	





(注)①常用圧力は水衝圧を含んだ内圧を示します。(静水圧+水衝圧)

②性能表の変位量は単独変位時の許容値を示します。




③偏心量が300mmを超える製品も製作可能で、400mm用、500mm用は準標準化しています。

偏心量が500mmを超える製品も特殊設計で対応可能で、偏心量2200mm用の実績があります。

構 造


圧力 口径	低圧用・中圧用	高圧用	使用材料
φ500 以下	 ※1 ※2		①口金 一般構造用圧延鋼材 (JIS G 3101 SS400) ②補強リング (JIS G 3101 SS400) 機械構造用炭素鋼鋼管 (JIS G 3445 STKM) ③補強ワイヤー (JIS G 3532 SWM)
φ600 以上 φ1350 以下	 ※1 ※2	 ※3	④補強ワイヤー (JIS G 3506 SWRH) ⑤補強コード(合成繊維) ⑥内面内層ゴム(合成ゴム) ⑦外被ゴム (合成ゴム)
φ1500 以上	 ※1 ※2		※1 パッキン不要 ※2 GFフランジ対応について 30ページ参照 ※3 接続相手フランジに応じて 別途パッキンをご用意ください。

標準仕様

口 径		φ40～φ3000			
沈下(偏心)量		100mm～300mm			
内 圧	低圧用	常用圧力(W.P)=0.33MPa		試験圧力(T.P)=0.50MPa	
	中圧用	常用圧力(W.P)=0.50MPa		試験圧力(T.P)=0.75MPa	
	高圧用	常用圧力(W.P)=1.0MPa		試験圧力(T.P)=1.5MPa	
土被り (管頂)	3m以内	最低土被り (管頂)	道路下部 120cm以上	一般部 60cm以上	寒冷地 凍結深度以上
車両荷重		T-25通過以内			
負 圧		-101kPa {760mmHg}			
流 体	種類	上水、下水、農業用水、工業用水、海水、雨水、河川水			
	温度	使用可能範囲 内部-20～+60(℃)、外気-20～+80(℃)			
塗 装		〔標準品塗装仕様〕 水道用液状エポキシ樹脂塗装 3回塗り  ジंकリッチプライマー  水道用液状エポキシ樹脂塗装 3回塗り  標準品塗装仕様以外をご用命の場合は、 塗装仕様のご提示をお願いします。			
標準口金		両ベベルエンド型(略号B.B.)、両フランジ型(略号F.F.) (注) ダクタイル鋳鉄管挿し口、強化プラスチック複合管受口、ヒューム管受口、壁埋め込みタイプなどの口金も対応可能です。			
フランジ方式		①型式、口径によりパッキングが必要なタイプと必要ないタイプがあります。 ②フランジ接続の標準はRF(レーズドフェイス)とFF(フラットフェイス)とします。 GF(グルーブドフェイス)の場合は別途GF接合対応タイプがありますので、予めご提示をお願いします。			
外圧計算基準		標準品の計算条件は「水道用埋設鋼管の管厚計算基準(WSP030-99)」の 土被り:3m、車重:25ton車通過可、土の反力係数:2.8N/mm ² 、設計基礎支持角:120° 施工方法:開削施工を基準とします。 (注) 上記以外の計算条件の場合は、計算条件のご提示をお願いします。			

使用するゴム部材について

ゴム伸縮可撓管は相手管との接続用口金と各種補強材（鋼製リング、ワイヤー、合成繊維）を内蔵したゴム部材から構成されています。



1. 材質と特長

分 類	ゴム材質	特長
外被ゴム	標準品：CR (クロロプレンゴム)	耐候性、耐オゾン性、耐熱老化性、耐薬品性に優れ、ゴム弾性体の中で物理的、化学的性質のバランスが取れている合成ゴム。
内面内層ゴム	標準品：SBR (スチレンブタジエンゴム)	標準品は天然ゴムの性質に近いスチレンブタジエンゴムを使用。 水道用資機材、給水装置、給水管に使用される場合はエチレンプロピレンゴムを使用し、これを使用したゴム伸縮可撓管は厚生省令 浸出試験適合品である。(φ150以上)
	上水 浸出試験適合品：EPDM (エチレンプロピレンゴム)	
	※流体・温度条件により材質を選定	



2. 使用するゴムの共通特性

下水道で発生する硫化水素により、コンクリートが短期間に劣化する現象がありますが、ゴム伸縮可撓管に使用している各種ゴム部材は硫化水素に侵されませんので、安心してご用命ください。

ゴム伸縮可撓管設置例


機械廻り露出配管

1山、2山タイプの露出専用のゴム伸縮可撓管を設置して、ポンプ、モーターによって発生する振動や微小変位を吸収します。




水管橋

水管橋の上部に設置するゴム伸縮可撓管は地震変位を考慮する必要があります。
水管橋の橋台下部に取合う管路に設置するゴム伸縮可撓管は大量沈下吸収型の設置が必要です。



共同溝

共同溝、管廊、シールド管路などに固定支持されている配管は、それらの構造物の変位を強制的に受けるため、変位に応じた性能のゴム伸縮可撓管の設置が必要です。



ゴム伸縮可撓管設置例

構造物取合部


1. 構造物の取合部に設置するゴム伸縮可撓管は沈下変位と地震変位を考慮する必要があります。



2. 口径により、下記のゴム伸縮可撓管の設置作業スペースが必要となります。

【構造物端部からゴム伸縮可撓管までの距離(L)の参考値】

配管の口径	端部からの距離(L)
口径 500mm以下	300～ 500mm
口径 1500mm以下	800～1000mm
口径 1600mm以上	1000～1500mm




3. 必要に応じて推力防護を検討します。

【推力防護工】

管路曲管部には、静水圧および水衝圧により不均衡力として推力が発生します。

水平に推力がかかる場合、コンクリート防護壁で管路を一体化します。


防護工の例 コンクリート防護



【推力防止ボルト】

防護工を設置できない場合はゴム伸縮可撓管に推力防止ボルトが必要になります。

埋設管路において、推力が土の摩擦力、受働土圧及び管路の曲げ反力などの合計よりも大きい場合は推力防止ボルトが必要になります。



管種別設置例

スーパージョイントは相手管の接合方法に合わせて口金を製作しますので、あらゆる管種に取り付けが可能です。



ベベルエンドタイプ(溶接)



鋼管との接続例 (1)



鋼管との接続例 (2)



フランジタイプ (ボルト締結)



ダクタイル鋳鉄管との接続例



硬質ポリ塩化ビニル管との接続例

ヒューム管受口タイプ
(無収縮モルタル充填)

ヒューム管との接続例



片側壁埋め込みタイプの接続例



ダクタイル鋳鉄管挿口タイプ



DCIP(ダクタイル鋳鉄管)との接続例



片フランジ・片FRPM管受口タイプ



FRPM 管(強化プラスチック複合管)との接続例

ビーシージョイント[®] U型 N型

コンクリート構造物用可撓継手



アンダーパス・共同溝の耐震化ならびに不同沈下対策を目的としたビーシージョイントの採用事例





写真提供：関西国際空港用地造成株式会社



西武ポリマ化成株式会社





品 種

(1) 標準 U型タイプ

品 種	U50E	U100N	U200	U300
形状寸法 (参考断面)				
伸び量(mm)	50	100	100	120
沈下量(mm)	70 (100)	150	200	300
外水圧(MPa)	0.15	0.15	0.15	0.15
製品質量(kg/m)	60	70	95	115

※沈下量の()は、設計条件により対応可能です。

(2) 多変位タイプ・高圧タイプ

品 種	N150	N200	N100EH	U100EH
形状寸法 (参考断面)				
伸び量(mm)	150	200	100	100
沈下量(mm)	150	200	150	200
外水圧(MPa)	0.15	0.15	0.2	0.25
製品質量(kg/m)	70	75	85	110

注1：使用条件が表中の変位性能値、外水圧の条件を超える場合、または内水圧の負荷が生じる場合などの特殊設計仕様になる際は当社までご相談ください。

注2：継手外面は目地構造のため、土圧は接続躯体で受け持ちます。目地幅があり、伸び時に土圧を受ける可能性がある場合は耐圧ゴムプレートまたはコンクリートカラー等で対処してください。


注3：表中の変位性能値は単独変位許容値です。

注4：目地材については別途手配をお願いします。目地幅、目地材質により縮み性能は変わります。

注5：各タイプの最大目地幅については当社までお問い合わせください。



構造

(U100N型の構造例)



品番	材 料 名	材 質	
1	伸 縮 部 材	CR(クロロブレンゴム)	
2	外 枠 板	SS400又はSPHC	タールエポキシ樹脂 塗装0.3mm以上
3	押 え 板	SS400	
4	アンカーボルト	SUS304・SR235	
5	止 水 材	水膨張ゴム	

品番①～④については、設計条件に合わせて材質の変更が可能です。




伸縮部材物性規格値

試験項目	引 張 試 験		硬さ タイプA	老化試験(70℃×96時間)		
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸び変化率 %	硬さの変化
規格値	14.7以上	350以上	65±5	-15以内	±40以内	0～+15
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257		

各種機能試験

伸縮部材の形状変形により無理なく変位に追従できます。

ビーシージョイントは各種機能試験を行い、機能を充分満足していることを確認しています。



【機能試験状況：U100N型】




伸び量 100mm確認




沈下量 100mm確認

伸縮部材の膨らみ【耐圧時】

1. 常態で外水圧の負荷が生じる場合、伸縮部材の形状によって、保護部材あるいは補強布で膨らみを抑制します。



2. 補強布で耐圧するタイプは変位が大きく生じた際に、補強布が展開し変位に追従する構造になっています。



変位が発生した状態で外水圧による負荷が生じる場合、基準面より伸縮部材が膨出することを防ぐため、外枠体を深くして対処します。

内水圧の負荷が生じる場合は、補強布を内側に組み込むことも可能ですので、ご相談ください。

施工方法

□完成品の据え付け例



①墨出しを行い、所定の位置に荷降ろし



②下げ振りを利用し、ベースジャッキを微調整



③レベル測量し、設置高さを確認



④ターンバックル、L鋼等を用いての仮支保工



施工上の留意点

- (1) 施工に関しましては、当社が提出する施工要領書に沿って施工をお願いします。
- (2) コンクリート打設完了後、埋め戻し前に必ず継手仮設材（固定金具、補強材、ベニヤ板）の除去をお願いします。



ベニヤ板

補強材

固定金具

□現場での組み立て例

立組（たちぐみ）施工例




平組（ひらぐみ）施工例



運送車両に積載できない大型形状品や、一体での吊り降ろし据え付けができない場合は現地にて製品を組み立てます。

□柔構造樋門での据え付け例



柔構造樋門では、可撓継手の変形により目地部に生じる開口、目違い等から土砂侵入を防止する耐圧ゴムプレートを設置します。耐圧ゴムプレートの下部用を設置後にビーシージョイントを据え付けます。

ビーシージョイント® RE-2型

コンクリート構造物用後付け式ゴム伸縮可撓継手

本製品は日本下水道事業団編著、下水道事業支援センター発行「下水道施設標準図」に掲載されています。



ビーシージョイントRE-2型は、当社が1975年に開発したビーシージョイントRE型の施工性、止水性、経済性をさらに向上させた画期的な継手です。後付け式ゴム伸縮可撓継手は施工が容易で、減災効果が大きく、耐震性能の向上が図れます。







既設コンクリート構造物伸縮目地部の耐震補強継手として、地震被災後の目地補修継手として多くの施設に採用されています。

国土交通省 新技術情報提供システム NETIS 登録番号 HK-120009-VE (掲載期間終了)



西武ポリマ化成株式会社

品 種

品 種	性能値	継手断面図	取付見取図	
RE100E-2型	伸び量 100mm			
	沈下量 100mm			
	外水圧 0.1MPa			
RE200E-2型	伸び量 200mm			
	沈下量 200mm			
	外水圧 0.1MPa			
RE300E-2型	伸び量 300mm			
	沈下量 300mm			
	外水圧 0.1MPa			
使用部材	番号	材料名	材 質	備 考
	1	伸縮部材	CR (クロロプレンゴム)	RE100E-2型、RE200E-2型、RE300E-2型
	2	止水材	ブチルゴム	t 3
	3	押え板	SUS304	50×25×10×2
	4	押え金具	SUS304	t 6
	5	接着系アンカー	SUS304	M16×175L (RE300E-2型は225L)
	6	補強布(1)	ポリエステル	RE200E-2型、RE300E-2型に使用
7	補強布(2)	ポリエステル	RE300E-2型に使用	

注1. 耐水圧性能はコンクリート面の仕上げが十分であることが条件となります。

段差、欠け、ワレがある場合は漏水の原因になりますので、必ず躯体修復工事を実施してください。

注2. 表中の変位性能値は単独変位許容値です。

注3. 表中の変位性能値は目地幅を 20 mm で設定した場合の性能値です。目地幅が 20 mm を超える場合は当社営業までご相談ください。

注4. 内水圧がかかる場合は圧力条件をご提示ください。

注5. 底版部の押え板には、必要に応じて別途土砂滞留防止材の設置も可能です。ご設計時に当社営業まで相談ください。




注6. 上水道施設に設置する場合は水道法に基づいた水質基準を満足する EPDM (エチレンプロピレンゴム) を使用します。

伸縮部材物性規格

試験項目	引 張 試 験		硬さ タイプA	老化試験(70℃×96時間)		
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸び変化率 %	硬さの変化
規 格 値	14.7以上	350以上	65±5	－15以内	±40以内	0～+15
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257		

各種機能試験

ビーシージョイントRE-2型は各種機能試験を実施し、機能を充分満足していることを確認しています。

性能確認試験状況（例：RE300E-2 型）	
 試験機全景	 無圧・常態
 外水圧 0.1MPa 沈下 300 mm	 外水圧 0.1MPa 伸び 300 mm
 ゴム物性試験（伸び）	 ゴム物性試験（硬さ）

施工方法

1. 継手設置面の修復工事（劣化状況に応じて実施）



①カッター



②はつり



③洗浄



④樹脂モルタル仕上げ

継手設置面に段差、欠け、ワレがある場合は漏水の原因になりますので
継手設置面の修復工事が必要となります。
コンクリート面の補修材料は、強度特性、接着特性の優れた特殊セメント系補修用モルタルを推奨しています。

2. 継手設置



①墨出し、野書



②穿孔、清掃後にカプセル挿入



③アンカー打設



④止水材貼り付け



⑤伸縮部材を押え板で固定



⑥押え金具を設置



⑦押え金具の設置状況




⑧トルク確認



⑨施工完了



施工例

下水道施設の耐震補強工事 施工例



上水道施設の耐震補強工事 施工例

上水道施設に設置する場合は水道法に基づいた水質基準を満足するEPDM（エチレンプロピレンゴム）を材質にした伸縮部材を使用します。



河川構造物の耐震補強工事 施工例

河川堤防内を横断して設置されている既設の樋門、樋管のひび割れ開口対策に適用でき、耐震性の向上が図れます。



ビーシージョイント® G型

既設新設取り合い部用ゴム伸縮可撓継手



各種水利・水処理施設、地下鉄、共同溝、洞道、地下通路等のコンクリート構造物において、地盤沈下や地震変位への対応を目的とし1997年に既設と新設の取り合い部に設置できる横締め型のビーシージョイントG型を開発しました。以来、全国の水利・水処理施設や共同溝等に沈下対策、地震対策、漏水対策で多数採用されています。





西武ポリマ化成株式会社

特 長

1. 既設構造物と新設構造物の取り合い部に設置が可能です。
2. 既設構造物の壁面に接着系アンカーを打設し、横締めで取付けができます。
3. U字形の伸縮部材の形状変形により、あらゆる変位に追随し、耐震性の向上が図れます。

品 種

品 種	G220 型			G250D 型		
断面構造						
沈下量(mm)	50			100		
伸び量(mm)	30			100		
内水圧(MPa)	0.1			0.1		
外水圧(MPa)	0.1			0.1		
製品質量(kg/m)	40			70		
最小壁厚(mm)	350			400		
使用部材	番号	材料名	材 質			
	1	伸縮部材	CR (クロロプレンゴム)			
	2	止水材(1)	ブチルゴム			
	3	外枠板	SS400又はSPHC			
	4	押え板	SS400			
	5	アンカーボルト	SUS304、SR235			
	6	ゴムワッシャー				
	7	接着系アンカー	SUS304			
	8	アンカー	SD295			
	9	止水材(2)	水膨張ゴム			
	10	目地材	発泡ゴム			
塗装仕様	外枠板、押え板はタールエポキシ樹脂を標準塗装仕様とします。(コンクリート付着面は無塗装)					

注 1：使用条件が表中の条件を超える場合、または材質の変更など特殊設計仕様になる際は当社までご相談ください。


注 2：継手外面は目地構造のため、土圧は接続躯体で受け持ちます。

注 3：表中の変位性能は単独変位許容値です。

注 4：各タイプの最大目地幅は当社までお問い合わせください。

取付見取図

G220型



設計時の留意点

調 査	既設コンクリート面の劣化状態	段差、欠け、ワレがある場合は別途修正工事を追加積算
	継手設置を阻害する障害物の有無	シート防水層がある場合は必ず撤去が必要
	資材搬入経路	搬入口の大きさ、搬入距離
	作業時の安全の確保	換気、電源の確保
	形状寸法	既設躯体の寸法
確 認	変位量の想定、圧力条件	使用条件確認
	構造物の詳細図面	既設、新設の形状寸法確認
	資材の製造納期と施工期間の確認	全体工期の算出

伸縮部材物性規格

試験項目	引 張 試 験		硬さ タイプA	老化試験(70℃×96時間)		
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸び変化率 %	硬さの変化
規格値	14.7以上	350以上	65±5	−15以内	±40以内	0〜+15
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257		



①既設コンクリートの下地処理



②既設コンクリート面に接着系アンカーを打設し、止水材をアンカーの両側に貼付け



③伸縮部材をボルト締め（トルクレンチで確認）



④新設側枠体をセットし、幅決め材で寸法固定



⑤継手据付状況（全景）



⑥新設側に別途手配の目地材と型枠を組み、コンクリートを打設し、打設後埋戻し前に幅決め材を撤去

※製品の形状・寸法は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

後付け式ゴム止水板 180L型 180L-EX型

既設新設取り合い部用ゴム止水板



後付け式ゴム止水板180L型は、当社がわが国で初めて開発したゴム止水板ブラックシールと、その後開発した可撓継手の技術を応用し、既設と新設の取り合い部に設置できる後付け式ゴム止水板です。

既に各地の水処理施設等に採用され、漏水対策に威力を発揮するゴム止水板として高い評価をいただいております。



西武ポリマ化成株式会社


特 長

- (1) 既設構造物と新設構造物の取り合い部に設置ができます。
- (2) 止水材(ブチルゴム)を併用し、止水性能を高めています。
- (3) アンカーボルト打ち込み方式なので施工が容易です。
- (4) 180L-EX型は耐震性を向上し、大きな変位に対応可能です。

品 種

品 種	180L 型	180L-EX 型 (耐震タイプ)
断面構造		
沈下量(mm)	40	100
伸び量(mm)	30	100
外水圧(MPa)	0.1	0.1
最小壁厚	250	300
製品質量	10kg/m	12kg/m

(例) 180L型



注1：耐外水圧性能はコンクリート面の仕上げが十分であることが条件となります。


注2：コーナー加工はL字コーナー、T字加工が可能。特殊な形状や仕様、ボックスカルバート以外にご検討の場合は当社までご相談ください。

物性規格

試験項目	引 張 試 験		硬さ タイプA	老化試験(70℃±1℃×168時間)	
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸び変化率 %
伸縮部材	19.6以上	400以上	65±5	−20以内	−20以内
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257	

施工方法

- (1) 止水板取付面の躯体状況を確認し、段差、欠け、割れ等がある場合、漏水の原因となるため別途面修正工事を実施してください。
- (2) 既設コンクリート面にアンカー打設用の墨出しを行い（注1）、墨出し線上にアンカーピッチの野書きを施します。次に野書き線に合わせて穿孔し、孔内の切粉を除去します（注2）。



注1：アンカー打設墨と180L型取付基準線とは50mm位置が異なるためご留意願います。

注2：穿孔完了後、孔内の切粉を必ず除去してください。除去不足は固定力不足の原因になります。

- (3) 孔内切粉除去清掃後、カプセルを挿入します。アンカーを埋込み機械に装着し、回転・打撃によりカプセルを攪拌・混合しながら規定の深さまで埋込みます。所定の硬化時間内はアンカーを動かさないでください。



（カプセル挿入状況）



（アンカーボルト打設状況）

- (4) アンカーの両側にゴム系接着剤を塗布し、止水材を全周貼り付けた後で止水ゴムを設置します。（押え板、ワッシャー、ナットにて締め付けます。締め付けトルクの目安は 30N・m）



- (5) 付属のクッション材（写真）を取付けます。



- (6) 新設側の止水ゴムのヒレ部の孔と配筋とを結束線等で固定します。（取付詳細図参照）




ゴム止水板


ブラックシール

東京都水道局からの要請により日本で最初に開発されたゴム製の止水板です。

耐震用止水板も西武ポリマ化成の開発製品です。



耐震用280B型



コンクリートクラック誘発目地用止水板

ゆうはつくん

コンクリート構造物は打設硬化時にクラックが生じ、このクラックは漏水、鉄筋の錆の原因になります。

ゆうはつくんはクラックの生じる位置を化粧目地に集中させ、止水性能も発揮するABS樹脂製の止水板です。




ゴム発泡目地材

エラスチックフィラー

伸縮継目に充填されるゴム製の目地材です。

ゴム止水板とセットでご使用ください。



※製品の形状・寸法は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ブラックシール

ゴム止水板



西武ポリマ化成株式会社



特 長

- 優れた物性……………引張強度、伸び、引裂に強く、耐圧性能に優れています。
- 優れた耐久性……………長期にわたり必要物性を維持できます。
- 優れた耐寒性……………寒冷地においても柔軟性を失うことなく、高い性能を維持できます。
- 優れた施工性……………コンクリートとの付着が良く、ダレがないので施工性に優れます。

特殊仕様

天然ゴム系(NR系)を標準とし、設計条件に合わせて材質にEPDMを用いたタイプ、水膨張ゴムやブチルゴムを付加したタイプ、カタログの物性規格と異なる標準規格外タイプも製作可能です。

特殊品は常備在庫品ではありませんので、当社まで納期等お問い合わせください。

上 水 道 タ イ プ	水道法に基づいた水質基準項目を満足する材質（EPDM）
放 射 線 性 タ イ プ	原子力発電所、加速器研究施設等の放射線が発生する環境下で従来のゴムと比較して7倍の耐放射線性を有するゴム材質
水 膨 張 タ イ プ	サイドバルブに体積膨張1.5倍の高膨張ゴムを付加   (センターバルブタイプ) (耐震タイプ)
ブチルゴムタイプ	設計条件に合わせブチルゴムを両サイドに付加
標準規格外タイプ	引張試験の伸び率を500%以上とした標準規格外タイプ

ゴム物性規格




試験項目	引 張 試 験		硬さ タイプA	老化試験 {70±1℃×168時間}	
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸 び 変化率%
規 格 値	19.6以上	400以上	65±5	-20以内	-20以内
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257	

注：この物性規格は標準仕様のゴム材質物性規格です。高膨張ゴム等、特殊仕様の物性規格は別途規格になります。





品 種

(1) 耐震タイプ

品 種		280B	300B	350A
形状寸法				
形状変形量 (mm)	伸び量	60	60	100
	沈下量	100	100	100
耐 水 圧	(MPa)	0.2	0.15	0.15
製品質量	(kg/m)	7.4	8.0	12.0
最小壁厚	(mm)	300	300	400

(2) センターバルブ、センター片バルブ型






品 種		150EA	200EA	230ED	300EC	300EA	300U
形状寸法							
形状変形量 (mm)	伸び量	15	15	20	15	25	50
	沈下量	15	15	40	15	40	80
耐 水 圧	(MPa)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
寸 法 (mm)	w	150	200	230	300	300	300
	t	6	6	10	8	12.5	8
	Φ1	25	26	35	25	50	41(B)
	Φ2	15	13	23	15	25	40(H)
	Φd	16	18	25	20	25	28(S)
製品質量	(kg/m)	1.5	2.1	3.5	3.3	5.8	4.4
最小壁厚	(mm)	150	200	250	250	250	250

注1:耐震タイプの止水板両端ヒレ部には固定用締結用の孔加工(500mmピッチ)が施されています。

注2:目地幅が30mmを超える場合は当社までご相談ください。



工場役物加工

ゴム止水板は現地での役物加工ができないためサイズ形状をご確認の上、予め加工の指示をお願いします。
尚、品種により対応できない役物加工もありますので、併せてご確認ください。

立L字コーナー加工	立T字コーナー加工	平L字コーナー加工	平T字コーナー加工	平十字コーナー加工
				

1. 先行コンクリートの型枠に止水板を固定します。
ゴムが伸びるため、重機やチェンブロック等で引っ張らないでください。
また、吊り込みの際に役物加工部を引っ張ると破損に繋がる場合がありますので、ご注意ください。
2. 先行コンクリート打設後に型枠を取り外します。
3. 先行コンクリート面に目地材を貼付固定し、後行コンクリート型枠を組み立てます。
4. 後行コンクリートを打設して施工完了です。
5. 水膨張タイプは雨ざらしにならないように養生等のご配慮をお願いします。
6. 現場での接合は水平部のストレート部に限り金型接合が可能です。
現地接合時に電源200Vが必要となります。
詳細につきましては当社担当者までお問い合わせください。

注) 荷卸しや吊り込みの際は、ワイヤーの使用はせず、ナイロンスリングの使用をお願いします。



施工完了



※製品の形状・寸法は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

タフマイトTM

コンクリート用耐摩耗板



階段式落差工の保護



人孔底板の衝撃緩和




河川構造物の洗掘防止

優れた耐摩耗性、耐衝撃性でコンクリートを保護

タフマイトは水流による衝撃や流下する転石や土砂による摩耗浸食からコンクリート表面を保護する合成ゴム製の耐摩耗板です。1972年に日本で初めて鉄板入りのタフマイトHタイプが取水ダムのエプロン部に採用されました。その性能が注目され、橋脚の下部や下水道施設の落差工等にも多くの実績があります。

下水道分野では、人孔インバートの摩耗対策と施工性を改良し、現場で加工が出来るタフマイトMタイプを開発しました。この製品は補強繊維入り硬質ゴム層と補強円板を芯材にしており、ジグソーによるカットが可能で下水道施設の落差工に適しています。



西武ポリマ化成株式会社

特 長

- (1) ゴム材質は耐摩耗性、耐衝撃性、耐久性に優れたスチレンブタジエンゴム(SBR)を使用
- (2) ゴムの持つ優れた弾力性が衝撃吸収に効果を発揮
- (3) 用途に応じたMタイプとHタイプ(下水道用、河川用)の3種類

品 種	分 野	用 途	対応可能落差(注)1	最小取付半径(注)2
タフマイト M	下水道用	落差工合流入孔	落差 5.0m以内	R500以上
タフマイト H	下水道用	落差工減勢工他	落差10.0m以内	R500以上
	河 川 用	堰堤橋脚堤防波返し		

(注)1 人孔の構造、流体の種類、流速、流量の変化により、上記対応可能落差で対応できない場合があります。

(注)2 球面や曲がりのあるインバートへの取り付けは不可。

ゴム物性規格

項目 種別	硬さ タイプA	引張強さ MPa	伸び %	引裂強さ N/mm	圧縮永久 歪み %	老化試験(70±1℃×96時間)		
						硬さの 変化	引張強さ の変化率 %	伸びの 変化率 %
本体ゴム	65±5	17.6以上	400以上	58.8以上	15以下	±5以内	-15以内	±15以内
硬質ゴム	85±5	11.8以上	30以下	—	—	—	—	—
試験方法	JIS K 6253-3	JIS K 6251		JIS K 6252	JIS K 6262	JIS K 6257		

各種機能試験

タフマイトは各種試験を行い、性能を充分満足していることを確認しています。



テーパー摩耗試験



摩耗量秤量



衝撃試験

<タフマイトの耐摩耗性能>

2003年7月に滋賀県工業技術センターで実施したタフマイトのテーパー摩耗試験の結果をみるとタフマイトの供試体(22mmの試験輪)の1000回転後の質量変化は摩耗量(%)の平均(3輪)が0.01%で、ほとんど摩耗が見られず、表面が多少すり減った程度で試験用摩耗輪の接地面に窪みはなく、耐摩耗性が優秀であることが実証されました。また、エプロン部に実際に使用されているタフマイトの調査結果から膠石(こうせき)コンクリートに比べて約135倍の耐摩耗性があります。

品 種

型 式	本体平面図	取付断面図
タフマイトM	12-M12用取付穴 標準寸法：20 mm厚×500 mm×1000 mm 本体質量：14 kg/枚	エポキシ樹脂充填 本体ゴム φ36 M12ナット M12用ワッシャー φ18 6 硬質ゴム 内層補強円板 (SUS304) M12ボルト・樹脂カプセル φ14.5 (下穴径)
タフマイトH 下水道用	12-M12用取付穴 標準寸法：20 mm厚×500 mm×1000 mm 本体質量：22 kg/枚	M12ナット M12用ワッシャー φ36 エポキシ樹脂充填 1.8 2 φ20 100 φ14.5 (下穴径) 内層鋼板 (SS400) M12ボルト・樹脂カプセル
タフマイトH 河川用	12-M12用取付穴 標準寸法：34 mm厚×500 mm×1000 mm 本体質量：38 kg/枚	M12ナット M12用ワッシャー φ36 ゴム栓 2.6 3.4 φ20 100 φ14.5 (下穴径) 内層鋼板 (SS400) M12ボルト・樹脂カプセル

施工方法

【タフマイトM】

① 材料・治工具類の搬入

- ・搬入された材料の種類、枚数ドリル等の必要工具類を確認
(標準品は500mm×1000mmの定尺品にて納入)

② 敷設取付面の平滑性の確保

- ・取付面の寸法、形状及び平滑性を確認
- ・凹み部分はエポキシ樹脂、モルタル等にて平滑処理を施す
- ・凸部分はタガネでハツリ、サンダー等で仕上げ不陸調整を施す

③ ジグソーで裁断 ⚠️カッターによる裁断はできません。

- ・割付図寸法と現地仕上がり寸法に相違がないか確認し、相違がない場合は割付図に基づいてタフマイトMを裁断
- ・本体取付孔部の周囲に内層補強円板(t2×φ60)が入っているため、ステンレス刃のジグソーを使用(100V、500～600W)
- ・相違がある場合は、現地合わせで型紙等でレースシカト線を入れて裁断



型紙を利用して型取り



カッセル線入れ



ジグソーによる裁断

④ 仮配置

- ・予定された位置に製品を隙間が無いように仮配置
- ⚠️ 必要に応じて専用孔開け治具を用いて取付孔を増やす。

⑤ 位置が決定した製品の取付孔からハンマードリルで穿孔

- ・φ14.5のドリルビットを用意し、先端から60mmの箇所にマーカータープ等で目印を付け
孔深さを制限
- ・ドリルビットをセットしたハンマードリルを使用し、マーキング深さまで穿孔


⑥孔の清掃

- ・穿孔完了後製品を取り除き、取付面、孔を清掃

⚠ コンクリートの粉は取付強度に影響するため、エアなどですべて完全に除去する。

⑦樹脂カプセルアンカーの装着

- ・アンカー孔に樹脂カプセルアンカー（カプセル:φ13×65L）を装着
- ・アンカーボルトにて樹脂カプセルを攪拌しながら所定の深さまで装着



アンカーボルトにはボルト突出長さの管理のため
挿入長をマーキングしておく。

M12のダブルナットを付けたアンカーボルトを電動ドリルにセットし、回転・打撃によりカプセルを攪拌混合しながら、孔底まで埋め込む。

⑧養生


- ・樹脂カプセルアンカーは樹脂が硬化するまで養生（養生後ナットを取り外す）

〈硬化時間表(目安)〉

温度(℃)	0	5	10	15	20	25	30
空气中硬化時間 (分)	60	40	25	18	15	12	10


⑨硬化後、所定の締め付けトルクで完全固定

- ・アンカーボルトに合わせタフマイトMを本敷設
- ・準備された締め付け用ワッシャー（φ32×2t）を装着
- ・固定ナットは製品がずれない程度に仮締め
- ・敷設面全体の収まりが確認出来た後、ラチェット等で本締め
- ・最終確認としてトルクレンチで所定の締め付けトルクに調整、増し締め



⚠ M12の場合締め付けトルクの目安は31.5Nmとします。

⑩タフマイルMIに凸凹の段差が生じた場合は凸部をディスクグラインダーで削り平滑に仕上げ



⑪アンカー孔、間隙部、コンクリートとの境界面は専用のエポキシ樹脂で充填

【タフマイル専用エポキシ樹脂(黒色)を使用した施工例】

⚠ エポキシ樹脂充填作業は容器に記載されている取扱注意事項を厳守し、適切な保護具を着用して作業を実施してください。



○荷姿(硬化剤2.5kg+主剤2.5kg)



○硬化剤(黒色)主剤(白色)



○混合比 1:1



○混練



○アンカー孔充填



○コンクリート壁との境界面塗布

施工方法

【タフマイトH】

①材料の搬入

- ・タフマイトHは鉄板入りのため、現地での裁断・曲げ加工不可
全て工場で加工したものを納入

⚠ 複雑な形状のインバートには対応できません。

②仮配置

- ・予定された位置に製品を隙間が無いように仮配置


③位置が決定した製品の取付孔からハンマードリルで穿孔

- ・φ14.5のドリルビットを用意し、先端から100mmの箇所に
マーカーやテープ等で目印を付け孔深さを制限
- ・ドリルビットをセットしたハンマードリルを使用し
マーキング深さまで穿孔

④孔の清掃

- ・穿孔完了後製品を取り除き、取付面、孔を清掃

⚠ コンクリートの粉は取付強度に影響するため
エアなどで完全に除去する。



アンカーボルトにはボルト突出長さの管理のため
挿入長をマーキングしておく。
M12のダブルナットを付けたアンカーボルトを
電動ドリルにセットし、回転打撃によりカプセルを
攪拌・混合しながら、孔底まで埋め込む。

※左図は河川用で製品厚34mm
(下水道用は製品厚20mm)

⑤樹脂カプセルアンカーの装着

- ・アンカー孔に樹脂カプセルアンカー(カプセル：φ13×95L)を装着
- ・アンカーボルトにて樹脂カプセルを攪拌しながら所定の深さまで装着

⑥養生

- ・樹脂カプセルアンカーは樹脂が硬化するまで養生(養生後ナットを取り外す)

〈 硬化時間表(目安) 〉

温度(℃)	0	5	10	15	20	25	30
空气中硬化時間 (分)	60	40	25	18	15	12	10

⑦硬化後、所定の締め付けトルクで完全固定

- ・アンカーボルトに合わせタフマイトHを本敷設
- ・準備された締め付け用ワッシャー(φ32×2t)を装着
- ・固定ナットは製品がずれない程度に仮締め
- ・敷設面全体の収まりが確認出来た後、ラチェット等で本締め
- ・最終確認としてトルクレンチで所定の締め付けトルクに調整、増し締め

⚠ M12の場合、締め付けトルクの目安は31.5N・mとします。

⑧タフマイトHに凸凹の段差が生じた場合は凸部をディスクグラインダーで削り平滑に仕上げ

⑨アンカー孔、間隙部、コンクリートとの境界面は専用のエポキシ樹脂で充填

(前項のタフマイトMの施工方法⑪参照)


⚠ 河川用(34mm厚)の取付孔は専用のゴム栓で閉塞します。

(取付孔清掃後、接着剤を塗布しゴム栓をハンマーで打ち込む)

施工例



取水ダムのエプロン部



階段式落差工の壁面部



人孔のインバート部

※ 製品の形状・寸法は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

可撓セグメント タフレキシィ™

シールド管路用伸縮可撓継手

国内外で最多の実績と高い信頼



東京湾アクアライン・シールドトンネルに採用されたタフレキシィ外径13.9m




西武ポリマ化成株式会社

用 途

1. シールド管路の不等沈下による曲げ、捩じれ、剪断等の応力および変位吸収
2. シールド管路の地震時に発生する曲げ、伸縮、捩じれ、剪断等の応力および変位吸収
3. シールド管路に発生する二次応力および変位吸収

使用箇所







可撓セグメントは下図のような箇所に使用され、シールド管路の安全確保に貢献します。









取付位置

可撓セグメントの取付位置は、本来の性能を発揮させるために立坑・構造物の近傍に設置しますが、発進・到達の方法によっては、可撓セグメントの変形性能に影響を及ぼさないよう、下図のように設置することが一般的です。

[発進部]





施工方法	置換工法	薬液注入工法	凍結工法	仮壁切削工法
工法概要図				 仮壁をそのまま切削して発進 (モルタル・発泡スチロール・カーボ ンファイバーロッドコンクリート等)
可撓 セグメント 取付位置図				





[到達部] (シールド機外殻を残置する場合)

施工方法	置換工法	薬液注入工法	凍結工法	仮壁切削工法
工法概要図				 仮壁を直接シールドで 切削して到達 (モルタル・発泡モルタル カーボンファイバー ロッドコンクリート等)
可撓 セグメント 取付位置図				

※シールド機外殻を残置しない場合は発進部と同様

品 種

型 式	N S 型				R S 型			
組立完成図								
変位性能	伸び 60mm	縮み 60mm	剪断 100mm	耐外水圧 0.6MPa	伸び 50mm	縮み 50mm	剪断 50mm	耐外水圧 0.4MPa
部材名称	①止水ゴム ②止水ゴム押え板 ③スキンプレート ④内主桁 ⑤外主桁 ⑥縦リブ ⑦内面カバーゴム取付部材 ⑧内面カバーゴム ⑨目地材 ⑩推力受材 ⑪推力受材継手板 下図				①止水ゴム ②止水ゴム押え板 ③スキンプレート ④内主桁 ⑤外主桁 ⑥縦リブ ⑦目地材 ⑧推力受材 下図			
製品説明	土被り60m（耐外水圧0.6MPa）まで対応。 二次覆工レスの下水・導水トンネルに要求される 内面の平滑化を考え開発された可撓セグメントで 長期的な止水、変位吸収を一つのゴムで可能にしま した。（二次覆工省略型） 桁高175mm から対応可能。				土被り40m（耐外水圧0.4MPa）まで対応。 ゴムに孔を開けずにボルトで押え板を介し取り付け ることで一次施工時のゴムの取り付けがスムーズに になりました。（本図は二次覆工コンクリートありの 場合） 桁高100mm から対応可能。			
二次覆工無し	対応可能				対応可能			
二次覆工有り	対応可能				対応可能			
FRPM 管工法	対応可能				対応可能			
セグメント幅	500mm（175h～225h の場合） 600mm（250h～350h の場合）				500mm（100h～150h の場合）			
一次覆工時の構造								

型 式	N 型				M 型			
組立完成図								
変位性能	伸び 50mm	縮み 50mm	剪断 100mm	耐外水圧 0.2MPa	伸び 50mm	縮み 50mm	剪断 200mm	耐外水圧 0.6MPa
部材名称	①一次止水材 ⑦外主桁 ②二次止水ゴム ⑧縦リブ ③二次止水ゴム押え板 ⑨目地材 ④取付金具 ⑩副リブ ⑤スキンプレート ⑪推力受材 ⑥内主桁 ⑫推力受材継手板 下図				①一次止水ゴム ⑩耐力バー ②一次止水ゴム押え板 ⑪耐力スリーブ ③二次止水ゴム ⑫内面カバープレート ④二次止水ゴム押え板 ⑬目地材 ⑤スキンプレート ⑭高ナット ⑥内主桁 ⑮推力受材 ⑦外主桁 ⑯推力受材キー ⑧縦リブ 下図 ⑨カバークロス			
製品説明	土被り20m（耐外水圧0.2MPa）まで対応。 一般セグメント（スチール、RC、ダクトイル等）と同じ桁高にすることで様々な工法にも対応でき、施工性に優れている。（本図は二次覆工コンクリートありの場合） 桁高75mm から対応可能。				土被り60m（耐外水圧0.6MPa）まで対応。 耐力バーが外圧を受け持つ構造によって、大きな外圧に対応し設計作動量を越える変位が生じた場合でも耐力バーが離脱防止材として機能する。 桁高450mm から対応可能。 一般セグメントの桁が450mm 以下の場合は、可撓セグメントが内側に突出する。 ※東京湾横断道路に使用されている。			
二次覆工無し	対応可能（桁高が低いと、部材が内面に出る）				対応可能（桁高が低いと、部材が内面に出る）			
二次覆工有り	対応可能				対応可能			
FRPM 管工法	対応可能				対応可能			
セグメント幅	500mm（75h～150h の場合）				1200mm（450h～500h の場合）			
一次覆工時の構造								

施工写真



搬入



組立



推力受材撤去



止水ゴム現地接合



止水ゴムの取り付け



推力受材復旧

ゴールドタラップ

合成ゴムライニング梯子



特 徴

1. 鉄芯に耐候性、耐薬品性に優れた合成ゴムが被覆された安全重視のタラップです。
2. 構造物の寸法に合わせて標準品の組み合わせにより、設計し易く経済的です。




西武ポリマ化成株式会社


形状・寸法

◎ゴールドタラップHL型（6段、5段、4段、3段、2段、特1段）


HL-6段型




HL-5段型




HL-4段型




HL-3段型




HL-特1段型



HAL-R型




HL-2段型




◎ゴールドタラップAL型（6段、5段、4段、3段、特1段）


AL-6段型




AL-5段型




AL-4段型




AL-3段型



AL-特1段型



【HL・AL型 取付部共通寸法】



上記以外の形状・寸法も製作可能ですので、当社営業までお問い合わせください。

物性規格

試験項目	引張試験		硬さ タイプ A	耐薬品試験		浸漬試験 (質量変化率)	外観試験	剥離試験
	引張強さ	伸び		引張強さ	伸び			
本体ゴム	11.8MPa 以上	450%以上	60±5	9.8MPa 以上	450%以上	2%以下	炭化変色の ないこと	6.9N/mm 以上
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6258 30%水酸化ナトリウム溶液 23±2℃×48 時間		JIS K 6258 水 23±2℃×24時間	JIS K 6258 50%硫酸溶液 23±2℃×24 時間	JIS K 6256-2 90 度剥離試験

※製品の形状・寸法は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

耐圧ゴムプレート S-L型

柔構造樋門継目用耐土圧板



柔構造樋門において多くの採用実績を誇る耐圧ゴムプレートS型の改良品として開発され土砂接触部の形状変更により従来品と同性能を維持しながら、製品のコンパクト化を実現しました。

また、従来品は函体の幅に合わせ角部をL字に曲げ加工する必要がありましたが、S-L型は加工レス方式を採用し、函体の幅・高さの出来形に影響されることなく、任意の箇所で折り曲げ可能です。これにより施工性・経済性・生産性を大幅に向上させた製品です。





西武ポリマ化成株式会社

特 長

- 1. 構造がシンプルで取り扱いが容易です。
- 2. 従来品と同等性能を維持しながら、より小さく軽量化されたため、経済性・施工性が上がりました。
- 3. 土砂接触面側のグルーピング(凹凸)加工により、任意箇所にて折り曲げが可能です。
- 4. 耐候性、耐薬品性に優れたクロロプレンゴム(CR)を用いており、長期の耐久性を保持できます。
- 5. コンクリート製に比べ、作業工程・施工工間が非常に少なく、現場での品質管理が不要です。

構造・材料

耐圧ゴムプレートS-L型は補強布を内層しており、土砂接触面側にグルーピング(凹凸)構造を採用しました。従来品と比較して土砂接触面側の摩擦抵抗値増加に成功。それに伴う製品幅の縮小と軽量化が実現し、これまで函体幅に合わせ都度製作していた角部のL字加工も不要となりました。また、函体接触面には土砂侵入防止材がついています。(特許取得済み)



性 能


タイプ	伸び量 (mm)	剪断量 (mm)	製品幅 (mm)	耐土圧 P(kN/㎡)	側壁部重ね代 H(mm)	製品質量 (kg/m)
S100L 型	100	100	800	200 以下	200	7.0
S200L 型	200	200	1100	200 以下	300	9.0

- ・変位200 mm以上についてはお問合せください。
- ・耐土圧200kN/㎡以上についてはお問い合わせください。
- ・表中の性能値以上が必要な場合は特殊設計により別途検討します。

ゴム物性規格

試験項目	引張試験		硬さ タイプA	老化試験(70℃×96時間)		
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸び変化率 %	硬さの変化
伸縮部材	14.7以上	350以上	65±5	-15以内	±40以内	0～+15
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257		



取付見取図




耐圧ゴムプレートのはたらき

耐圧ゴムプレートS-L型は樋門目地部に生じる開口、目違い、折れ角等の変位を吸収すると共に下記の性能を発揮します。


1. 土砂等の侵入を防止して可撓継手の変位性能に影響を与えません。
2. 目地部変形状態において、土圧に対して安全な強度を有します。



② 目違い (段差)



③ 折れ角 (曲げ)



設置状況




S-L型 コーナー部



従来型 コーナー部(L字加工部)

試験写真

土砂接触面側の摩擦抵抗値確認試験



※製品の形状寸法は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

フレックスパイル FP-Z型

鋼矢板用可撓継手

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS登録番号 KT-030049-V (掲載終了)



堤防の不等沈下等の変位吸収と負の周面摩擦力の影響を遮断する目的で鋼矢板用可とう継手を設けるよう構造技術基準が定められており、フレックスパイルは全国の樋門、樋管水門護岸工事に幅広く採用されています。

フレックスパイルFP-Z型は従来のFP型を改良し、工事のコスト縮減に貢献できる画期的な継手です。





西武ポリマ化成株式会社



特 長

- (1) 打ち込み断面積が小さく、硬い地盤でも打ち込みやすい。
- (2) 鋼矢板用定規が使用でき、作業の正確性、迅速性が向上。
- (3) 先端沓、保護板の撤去作業と撤去後の砂詰め作業がなく、工事時間が短縮。
- (4) 変位(沈下、伸び、縮み)に対する止水ゴムの反力(変位抵抗)が小さい。

構 造



品 種

品 種		FP100ZW型	FP200ZW型
断 面 構 造			
性 能	沈下量 (mm)	100	200
	伸び量 (mm)	100	150
	縮み量 (mm)	60	150

※上記断面図はⅡW型

ハット型鋼矢板対応のフレックスパイルFP-ZH型については弊社ホームページをご確認ください。




西武ポリマHP

ゴム物性規格

試験項目	引 張 試 験		硬さ タイプA	老化試験(70℃×96時間)		
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸び変化率 %	硬さの変化
規 格 値	14.7以上	350以上	65±5	-15以内	±40以内	0~+15
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257		

設計仕様

フレックスパイルFP-Z型をご検討の際は、下記項目をご提示願います。

①ユーザー名		
②工事名		
③用 途	1)樋門 2)水門 3)その他 ()	
④土 質	N値	
⑤補助工法	有り () ・ 無し	
⑥鋼矢板種類	U型鋼矢板 II型、IIW型、III型、IIIW型、IV型、IVW型、VL型、その他	
⑦矢板長×打込長	m × m	

※仕様条件が表中の変位性能値を超える場合、用途が護岸の場合はご相談ください。

フレックスパイル

FP-ZH 型
FP-H 型

鋼矢板用可とう継手

ハット形鋼矢板対応品



ハット形鋼矢板は薄肉大断面形状でありながら、施工性に優れ、信頼性が高く経済的な壁体を構築できる鋼矢板です。

フレックスパイルFP-ZH型はハット形鋼矢板に対応できる可とう矢板で、国土交通省の新技术情報提供システム(NETIS)に新技术として登録された(掲載期間終了)FP-Z型の技術を応用し開発された製品です。

堤防の不等沈下等の変位吸収と負の周面摩擦力の影響を遮断して河川の安全を守るだけではなく、工事のトータルコスト削減に貢献できる画期的な可とう矢板です。





西武ポリマ化成株式会社

特 長

- 1.打ち込み断面積が小さく、固い地盤でも打ち込み易い。
- 2.鋼矢板用の定規が使用できるため、作業の正確性、迅速性が向上。
- 3.先端沓、保護板の撤去作業と撤去後の砂詰め作業がなく、工事時間が短縮。
- 4.変位(沈下、伸び、縮み)に対する伸縮部材の反力(変位抵抗)が小さい。



構 造



ゴム物性規格

試験項目	引張試験		硬さ タイプ A	老化試験(70℃×96 時間)		
	引張強さ MPa	伸び %		引張強さ 変化率%	伸び変化率 %	硬さの変化
伸縮部材	14.7 以上	350 以上	65±5	－15 以内	±40 以内	0 ～ ±15
試験方法	JIS K 6251		JIS K 6253-3	JIS K 6257		

品 種

品 種		FP100ZH 型	FP200H(300H)型
断面構造			
性 能	沈下量	100mm	200mm(300mm)
	伸び量	100mm	200mm(200mm)
	縮み量	60mm	80mm(80mm)

()内はFP300H


設計仕様

フレックスパイル FP-ZH 型をご検討に際しては下記項目をご指示願います。

1	ユーザー名				
2	工 事 名				
3	用 途	1) 樋門、樋管	2) 水門	3) その他()	
4	土 質	1) 土質()	2) N 値()		
5	補助工法の有無	1) 無し	2) 有り(工法名：)		
6	ハット形の種類	1) 10H	2) 25H	3) 45H	4) 50H
7	矢板長×打込長	一般矢板の長さ	m	打込み(根入れの長さ)	m
8	矢板の向き	※設計時の留意点参照			

設計時の注意点

1. ハット形鋼矢板は、両側継手部の形状が左右で異なるため、U型鋼矢板のように天地を逆にして使用することができません。建て込み時に鋼矢板の設置向きを誤ることがないように、ご注意ください。



2. 護岸の用途には別途品種による対応になりますので、当社までお問い合わせください。
3. フレックスパイルFP-ZH型はハット形鋼矢板専用チャック以外では打設できません。

グラウトホール

樋門用ステンレス製グラウト調査孔



平成10年11月30日に(財)国土技術研究センターより発行された「柔構造樋門設計の手引き」の中では、7.4.3地盤の沈下・側方変位対策の項に「地盤の沈下・側方変位対策を行う場合は地盤性状との適合性、堤防への影響、堤防の耐震性向上等を考慮して適切な工法を選定する」と記載があり、現在の樋門には沈下調査ができるグラウトホールが標準的に設置されています。

当社のグラウトホールは耐久性に優れたステンレス製で、圧密沈下や浸透水流を調査することができます。




西武ポリマ化成株式会社

特 長

1. 本体管内に土砂や水が浸入しない構造になっています。
2. 固定用丸棒がついているので取り付けが容易です。

構 造



No.	部 材 名	材 質	No.	部 材 名	材 質
①	上蓋	合成樹脂	⑦	シールゴム	
②	本体管 (100A)	SUS304	⑧	碇着台 (沈下板 φ10丸鋼付)	SUS304
③	ﾌﾟﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼｰﾄ t3×20mm幅×2箇所		⑨	剝離剤	
④	固定用φ15丸棒	SUS304	⑩	固定用M8六角ボルト (ワッシャー付)	SUS304
⑤	M8六角ボルト (ワッシャー付)	SUS304	⑪	1/4インチプラグ	SUS304
⑥	押え板	SUS304	⑫	φ10 水抜き孔	

(注)⑩固定用M8六角ボルト(ワッシャー付)はコンクリート打設後、除去する。(施工方法 3 参照)



施工方法

1. 製品の設置

均しコンクリートを打設する前に所定の位置の据え、固定用丸棒に鉄筋等を用いて固定します。


2. 養生材の撤去

本体工コンクリートを打設する前にブチルゴムシートの外周に貼ってある養生用のポリエチレンシート(白色)を剥がします。

3. 碇着台(沈下板)固定用M8六角ボルトの除去他

本体コンクリート構築後に上蓋のM8六角ボルト、ワッシャーを除去し、上蓋に仮止めしてある1/4インチのプラグにてM8六角ボルトの下穴を塞ぎます。

沈下量の計測方法



※グラウトホールの長さは均しコンクリートの厚さ+底版コンクリートの厚さで設定します。

各種機能試験

グラウトホールは各種試験を行い、性能を充分満たしていることを確認しています。



水圧試験



水圧 0.15MPa 異常なし

柔構造樋門の安全をサポートする西武ポリマ化成の河川資材



関連資材

ビーシージョイント® U型
N型



コンクリート構造物継目部に設置される伸縮可撓継手で、樋門工事に採用されています。

フレックスパイル FP-Z型



従来の鋼支持樋門に採用されている鋼矢板用可撓継手で、護岸用も製作しています。

耐圧ゴムプレート S-L型



柔構造樋門継目用耐土圧板で、施工性と経済性を考慮しゴム板タイプの耐圧ゴムプレートです。

ブラックシール



東京都水道局からの要請により日本で最初に開発されたゴム製の止水板で、耐震タイプとセンターバルブタイプがあります。

※製品の形状・寸法は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-QM4493

**西武ポリマ化成株式會社**

本 社	〒103-0027	東京都中央区日本橋 3-8-2	電話 (03) 3527-9814	FAX (03) 3527-9828
大 阪 支 店	〒542-0081	大阪市中央区南船場 4-6-10	電話 (06) 6252-8381	FAX (06) 6252-0891
名 古 屋 支 店	〒483-8145	愛知県江南市小郷町西ノ山 55	電話 (0587) 54-2136	FAX (0587) 54-2175
九 州 営 業 所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 1-14-34	電話 (092) 441-8595	FAX (092) 481-0774
北 海 道 営 業 所	〒060-0062	札幌市中央区南二条西 6-12-1	電話 (011) 219-3020	FAX (011) 219-3022
名 古 屋 工 場	〒483-8145	愛知県江南市小郷町西ノ山 55	電話 (0587) 54-2111	FAX (0587) 54-2124

ホームページアドレス <https://www.seibu-p.co.jp/>